

Praktické prováděcí instrukce:

Opláchnout velkým množstvím vody. Očistit vodným roztokem smáčedla (saponátu) bez abrazivních složek s neutrálním pH pomocí houbičky nebo jemného hadříku. Následný oplach čistou vodou a sušení.

Obecně je potřeba čištění provést co nejdříve od kontaminace organického povlaku, vhodnost přípravku a způsobu čištění předem odzkoušet a schválit, a očištěný povrch po čištění důkladně opláchnout čistou vodou.

Zvláštní pozornosti je potřeba dbát při čištění povlaků lakovaných barvami s perleťovým pigmentem nebo matnými barvami, kde může dojít ke změně efektu povrchu. Proto musejí být všechny zde uvedené postupy předem odzkoušeny na testovací ploše, zda nezpůsobí poškození lakovaného povrchu.

Absolutně nevhodné prostředky:

Rozpouštědlové čističe, ředidla, aceton, chlorované uhlovodíky atd. Kyseliny, zásady, silně alkalické čističe, abrazivní čističe nebo přípravky s brusným účinkem (drátěnky, textilie s hrubým a tvrdým vláknem apod.)

Dodatek:

Všechny písemné i ústně sdělené technickoúživatelské rady jsou založeny na současných poznatcích, platí však pouze jako nezávazné instrukce.